



ALUMINIUM PUTTY (F)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Двухкомпонентный пастообразный эпоксидный состав с алюминиевым наполнителем для ремонта алюминиевых деталей, отливок и оборудования.

СВОЙСТВА

- Материал удобен в использовании
- Имеет хорошую адгезию с алюминием и многими другими металлами, так же как и с бетоном и термопластами
- Отвердевает в течение одного дня при комнатной температуре
- Не ржавеющий отвердевший материал можно подвергать механической обработке, сверлить, нарезать в нем резьбу обычным режущим инструментом
- Отличная стойкость к фреону
- Материал аттестован согласно Mil.Spec. DOD-C-24176 (SH) type 11.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ремонт изделий и оборудования из алюминия
- Устранение дефектов алюминиевого литья

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Цвет.....	алюминиевый
Консистенция при смешивании.....	Паста
Время работы при 21°C (0,5 кг).....	60 минут
Прочность на сдвиг, ASTM D1002.....	18 Н/кв.мм
Прочность на сжатие, ASTM D695.....	58 Н/кв.мм
Рабочая температура.....	121°C
Твердость (Шор Д), ASTM D2240.....	85
Удельный объем.....	631 см ³ /кг
Расход, см ² /кг при слое 5 mm.....	1262
Диэлектрическая прочность, КВ/мм, ASTM D149....	4
Пропорции смешивания по весу.....	9:1
По объему.....	4:1
Усадка при отвердевании, см/см, ASTM D790.....	0,0008

Химическая стойкость 7 дней отвердевание при комнатной температуре (погружение в среду на 30 дней при 21°C)

Керосин	Очень хор.	Метанол	Удовлетв.
10% соляная кислота	Очень хор.	Толуол	Очень хор.
Хлорированный растворитель	Неудовл.	Аммиак	Очень хор.
10% серная кислота	Очень хор.	10% гидроксид натрия	Неудовл.



Отличная стойкость – потеря веса в течение 30 дней ≤ +/- 1%
Очень хорошая стойкость – потеря веса в течение 30 дней +/- 1-10%
Удовл.стойкость – потеря веса в течение 30 дней +/-10-20%
Неудовл. стойкость – потеря веса в течение 30 дней >20%

Проконсультируйтесь со специалистами ITW Devcon по поводу других химических сред.

Эпоксидные составы очень хорошо работают в контакте с водой, насыщенным раствором соли, этилированным бензином, минеральными спиртами, маслом и пропиленгликолем. Не рекомендуется длительный контакт эпоксидных составов с концентрированными кислотами и органическими растворителями.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности:

Качественная подготовка поверхности является необходимым условием для успешного проведения ремонта. Необходимо учитывать следующее:

- Все поверхности для нанесения должны быть сухими, чистыми и шероховатыми.
- Если поверхность жирная или замаслена, используйте Devcon Fast Cleaner Spray или Cleaner Blend 300 для ее обезжиривания.
- Удалите все следы краски, ржавчины или пыли методом дробеструйной очистки или другим механическим способом.
- Обеспечьте необходимую шероховатость поверхности. Наилучшего результата можно добиться путем дробеструйной обработки гритом зернистостью в пределах 40-100. При отсутствии возможности произвести дробеструйную обработку зашерохуйте поверхность абразивным кругом.
- Металлические поверхности, подвергавшиеся воздействию морской воды или других солевых растворов необходимо после дробеструйной обработки подвергнуть обработкой водой под давлением, после чего оставить на ночь для выпаривания остатков солей на поверхность. Для полного удаления соли возможно потребуется повторение дробеструйной и водяной обработки несколько раз. Перед нанесением эпоксидного состава необходимо произвести тест на наличие хлоридов. Остаточная концентрация растворимых солей на поверхности не должна превышать 40 ppm (частей на миллион).
- После дробеструйной обработки поверхность необходимо обезжирить составом Devcon Fast Cleaner 2000 Spray или Cleaner Blend 300. Помимо обезжиривания поверхности это так же поможет удалить все следы грязи и пыли, оставшиеся после дробеструйной обработки.
- При работе в холодных условиях перед нанесением эпоксидного состава необходимо предварительно нагреть поверхность до температуры 38°C - 43° С. Эта процедура также позволит выпарить из наносимой поверхности остатки влаги, соли или растворителей и обеспечить максимальное значение адгезии эпоксидного состава с поверхностью.
- Страйтесь всегда провести нанесение эпоксидного состава на поверхность как можно быстрее после ее очистки. Если нет возможности быстрого нанесения эпоксидного состава, покройте поверхность праймером FL-10 для ее защиты от образования оксидной пленки.
- Алюминий: оксидирование поверхности алюминия снижает адгезию эпоксидного состава с поверхностью. Оксидную пленку необходимо удалить непосредственно перед нанесением материала механическим способом, дробеструйной очисткой или химическим травлением.

Смешивание:

Пропорции смешивания – По весу: 9:1 По объему: 4:1



Добавьте в необходимых пропорциях отвердитель в смолу и тщательно перемешайте на пластине для смещивания.

Не смешивайте материал в контейнере.

Материал Aluminium Putty в смешанном состоянии обладает хорошей тексотропностью, т.е. удобен в нанесении на вертикальные и потолочные поверхности.

Нанесение:

Нанесите материал при помощи ножа или шпателя на поверхность, вдавливая его в трещины и повреждения поверхности.

При нанесении постарайтесь обеспечить максимальный контакт с поверхностью во избежания образования воздушных пустот.

Наносите материал слоем не менее 1,6 мм. Не заостряйте углы утончая стой материала.

Отвердевание:

Функциональная прочность Devcon Aluminium Putty (F) достигается через 4 часа при 24°C и толщине слоя 12.7 мм. Полное отвердевание материала наступит через 16 часов, после чего материал можно обрабатывать, сверлить, красить. Время предварительного и полного отвердевания зависит от массы нанесенного материала и температуры в месте проведения ремонта.

СРОК ГОДНОСТИ

При хранении материала в оригинальной упаковке при температуре 22°C производитель гарантирует срок годности материала 3 года с момента его производства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Полная информация по безопасному обращению с материалом смотрите в Листах Безопасности, с которыми мы настоятельно рекомендуем ознакомиться до начала работы с материалом.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Каталожный №	Материал, размер
10611	Devcon Aluminium Putty (F), 500 г
10615	Devcon Aluminium Putty (F), 1,0 кг
10617	Devcon Aluminium Putty (F), 10,0 кг
15980	Праймер FL-10, 112 г
19510	Cleaner Blend 300 250мл
19550	Fast Cleaner 2000 Spray 500 мл